



Anaerobe Klebstoffe

PRODUCT DATA

W.V.S. Handelsvertretung Wingerath Vertrieb & Service

Telefon: +49 (0)2331 39.62.71 Telefax: +49 (0)2331 39.62.72

Technische Produktinformation für Type 1250

Fügeverbindung hochfest

Produktbeschreibung:	VARYBOND® Type 1250 ist zum Befestigen von Lagern, Buchsen und Hülsen im Anlieferungszustand, ohne Reinigung, z. B. Kugellager, ölimprägnierte Sinterbronze -Buchsen. Sehr gute Aushärtungseigenschaften auch bei tiefen Temperaturen und auf passiven Metalloberflächen.	
Physikalische Eigenschaften:	Im flüssigen Zustand	
	Chemische Charakterisierung:	Dimethacrylsäureester
	Farbe:	grün
	Viskosität mPas (25°C Brookfield RVT Spindel U/min 2/20):	100 – 150
	Dichte:	1.07 g/cm³
	Max. Gewindedurchmesser:	M 12
	Max. Spaltfüllvermögen:	0.15 mm
	Flammpunkt:	> +90°C
	Lagerfähigkeit:	12 Monate bei 20°C
Physikalische Eigenschaften:	Im ausgehärteten Zustand	
	<i>Gemessen an Schraube M10 x 20 - Qualität 8.8 verzinkt - Mutter 0.8d (ohne Vorspannung)</i>	
	Handfestigkeit nach:	5 – 10 Minuten
	Funktionsfähigkeit nach:	30 – 40 Minuten
	Endfestigkeit nach:	3 – 6 Stunden
	Losbrechmoment:	entfällt
	Weiterdrehmoment:	entfällt
Druckscherfestigkeit (DIN 54452):	18 – 26 N/mm²	
Temperaturbeständigkeit:	-55°C bis +150°C	
Anwendungshinweis:	Die zu verklebenden Teile sollen trocken, sauber und fettfrei sein, damit ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Direkt aus der Tube/Flasche auftragen.	
Lagerung:	Lagerung im Originalbehälter, weg von Sonne und Licht. Bereits gebrauchtes Material mit neuem Material nicht vermischen. Bei trockener und ordnungsgemässer kühler Lagerung ist das Produkt bei Raumtemperatur von ca. 20°C mind. 12 Monate lagerfähig.	
Gebindegrößen:	3 ml, 10 ml Tube, 50 ml + 250 ml Flasche, 10 Liter Bulk	

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen und Vorsichtsmassnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.

Version 6.9.2001
Type 1250 D